

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-131185

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

| | |
|---|--|
| Antragsteller | LG Hausys Europe GmbH Lyoner Straße 15, ATRICOM C6 D-60528 Frankfurt am Main |
| Art des Prüfmaterials | PVC-Selbstklebefolie, aufgeklebt auf Stahlblech |
| Bezeichnung des Prüfmaterials | „LG Hausys Interior Film“ |
| Probenahme | durch den Antragsteller |
| Inhalt des Antrags | Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1 |
| Geltungsdauer des Prüfzeugnisses | 31.10.2018 |
| Ergebnis | Das geprüfte Produkt erfüllt aufgeklebt auf Stahlblech die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998). |



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 17968 und PN 18313 (Nachlieferung):

„LG Hausys Interior Film“

-weiße PVC-Selbstklebefolie-

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke mit Schutzfolie $\approx 0,38$ mm Flächengewicht mit Schutzfolie ≈ 454 g/m²

Dicke ohne Schutzfolie $\approx 0,20$ mm Flächengewicht ohne Schutzfolie ≈ 310 g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Selbstklebefolie wurde auf Stahlblech in 0,88 mm Dicke aufgeklebt.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -aufgeklebt auf Stahlblech-

#4625: „LG Hausys Interior Film“

#4744: „LG Hausys Interior Film“

#4745: „LG Hausys Interior Film“

4. Prüfdatum KW 40 und KW 45 in 2013

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)



| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimension |
|------------|--|--------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| | Versuchs-Nr. | #4625 | #4744 | #4745 | --- | --- | --- | |
| 1 | Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1 | 7 | 7 | 7 | --- | --- | --- | |
| 2 | Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante | 70 | 60 | 60 | --- | --- | --- | cm |
| 3 | Zeitpunkt ¹⁾ | 1:02 | 0:41 | 0:37 | --- | --- | --- | min:s |
| 4 | Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | --- | --- | --- | min:s |
| 5 | Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾ | --- | --- | --- | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 6 | Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 7 | Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 8 | Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 9 | stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10 | Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 11 | Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12 | stetig abfallende Probenteile ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13 | Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.) | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |

| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimen sion |
|---------------|---|--------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| | Versuchs-Nr. | #4625 | #4744 | #4745 | --- | --- | --- | |
| 14 | <u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> Zeitpunkt ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 15 | <u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 16 | Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 17 | <u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 18 | Anzahl der Proben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | Probenvorderseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20 | Probenrückseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | Flammenlänge | --- | --- | --- | --- | --- | --- | cm |
| 22 | <u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | min:s |
| 23 | Anzahl der Proben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24 | <u>Ort des Auftretens</u> Untere Probenhälfte ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25 | Obere Probenhälfte ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | Probenvorderseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27 | Probenrückseite ²⁾ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | Rauchdichte $\leq 400 \% * \text{min}$ | 64 | 61 | 63 | --- | --- | --- | % * min |
| 29 | $> 400 \% * \text{min}^{4)}$ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | % * min |
| 30 | Diagramm in Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | |
| 31 | <u>Restlängen:</u> Einzelwerte ³⁾ Probe 1 | 42 | 40 | 41 | --- | --- | --- | cm |
| | Probe 2 | 41 | 40 | 39 | --- | --- | --- | cm |
| | Probe 3 | 42 | 40 | 41 | --- | --- | --- | cm |
| | Probe 4 | 44 | 40 | 40 | --- | --- | --- | cm |
| 32 | Mittelwert Einzelversuch ³⁾ | 42 | 40 | 40 | --- | --- | --- | cm |
| 33 | Foto des Probekörpers in Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | |
| 34 | <u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes | 115 | 116 | 116 | --- | --- | --- | °C |
| 35 | Zeitpunkt ¹⁾ | 08:14 | 08:32 | 09:09 | --- | --- | --- | min:s |
| 36 | Diagramm in der Anlage Nr. | 1 | 2 | 3 | --- | --- | --- | |
| 37 | Bemerkungen: keine | | | | | | | |

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

-keine-

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

| Zeilen Nr. | Messwert-Art | Messwert für Probekörper | | | | | | Dimen sion |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| | Versuchs-Nr. | #4625 | #4744 | #4745 | --- | --- | --- | |
| 1 | Mittlere Restlänge | 42 | 40 | 40 | --- | --- | --- | cm |
| 2 | Max. mittlere Rauchgastemperatur | 115 | 116 | 116 | --- | --- | --- | °C |
| 3 | Rauchdichte | 64 | 61 | 63 | --- | --- | --- | %min |
| 4 | Bemerkungen: -keine- | | | | | | | |

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 21.11.2013

Sachbearbeiter:



(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #4625




Messdaten

#4625, LG HAUSYS, Folie auf Stahlblech, PN17968
Restlänge: 42cm, max. Rauchtemp.: 115°C, Rauch-Int.: 64%/min




Brandschachtprüfung #4744




Messdaten

#4744, LG HAUSYS, Folie auf Stahlblech, PN18313
Restlänge: 40cm, max. Rauchtemp.: 116°C, Rauch-Int.: 61%/min




Brandschachtprüfung #4745



Messdaten

#4745, LG HAUSYS, Folie auf Stahlblech, PN18313
Restlänge: 40cm, max. Rauchtemp.: 116°C, Rauch-Int.: 63%/min



Prüfung auf Normalentflammbarkeit

Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
- Selbstklebefolie, aufgeklebt auf Stahlblech
4. **Prüfdatum** KW 47 in 2013
5. **Versuchsergebnisse**

| PN 18313: | Kantenbeflammung | | | | | | Flächenbeflammung | | | | | | D _{inf} |
|--|------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|-----|----|----|----|----|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proben Nr. | | | | | | | | | | | | | |
| Entzündung ¹⁾ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| max. Flammenhöhe | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | cm |
| Zeitpunkt | 12 | 10 | 6 | 7 | 7 | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | ./. |
| Ende des Glimmens ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | -- | ./. | ./. | -- | -- | -- | -- | s |
| Rauchentwicklung (visuell) | gering | | | | | | gering | | | | | | |
| Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾ | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | -- | ./. | -- | -- | -- | -- | -- | s |
| Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 1cm H 4cm. | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-
7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens**
Das geprüfte Produkt gilt als nicht brennend abtropfend / abfallend.

